

Sealco AS-750

Полимерный модификатор для акриловых гелей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Материал представляет дисперсию специального полимера, предназначенную для повышения эксплуатационных характеристик акриловых гелей.

Введение модификатора обеспечивает:

-Повышение устойчивости к потере массы при отсутствии влаги в конструкции и грунте.

ВНИМАНИЕ: введение модификатора не может обеспечить сохранение геля в исходном состоянии в сухих условиях эксплуатации, а только замедляет этот процесс.

-Повышает механические свойства отвержденного геля (прочность и удлинение при разрыве)

- Увеличивает адгезию геля.

- Позволяет гелю оставаться эластичным при более низких температурах.

Технические данные

Показатель	Sealco AS-750
Плотность при 20 °С, кг/л	1,0
Цвет	Белый
Состояние	Жидкий
Вязкость при 20 °С, мПа*с	20 ± 3

Время жизни и время отверждения материалов Sealco при использовании компонента Б, на основе полимерного модификатора Sealco AS-750, меняется несущественно.

ПРИМЕНЕНИЕ

Материал применяется для замены воды при приготовлении компонента Б акриловых гелей.

Приготовление компонента Б

Для этого отвердитель - компонент Б 2 замешивается в материале Sealco AS-750. Время перемешивания отвердителя (компонент Б 2) и материалов Sealco AS-750 должно составлять не менее 3 минут. Визуальный контроль полноты растворения инициатора невозможен, поэтому необходимо соблюдать время перемешивания. Приготовленный таким образом компонент Б готов к работе.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

-Ремонт и гидроизоляция деформационных швов

- Гидроизоляция строительных конструкций

- Применение акриловых гелей в условиях переменной влажности и возможности периодического высыхания материала.

Применение полимерного модификатора особенно рекомендуется в сложных условиях эксплуатации акриловых гелей.

Не рекомендуется применять полимерный модификатор Sealco AS-750:

- для инъектирования «завесой» (экраны)

- при необходимости пропитки трещин с малым раскрытием вследствие повышения вязкости готового материала при использовании Sealco AS-750.

Использование материала

Готовый компонент Б, приготовленный на основе материала Sealco AS-750, закачивается в соотношении (по объему) 1:1 с компонентом А акриловых гелей Sealco AS-705,720,730 (смотрите технические описания материалов).

УПАКОВКА

Стандартная упаковка материала Sealco AS-750 -21 кг (21 литр).

ХРАНЕНИЕ

Шесть месяцев при сухом хранении при температуре $+5^{\circ}\text{C}$ - $+30^{\circ}\text{C}$ в ненарушенной заводской таре. Не допускается замораживание материала. При замораживании материал необратимо теряет свои свойства.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отвержденный материал может утилизироваться как строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдать все меры безопасности, как и при работе с любыми другими химическими материалами.
