

Sealco CUA-211

Средство по уходу за бетоном на акрилатной основе

Sealco CUA-211 – однокомпонентное средство по уходу за бетоном, образующее газо и водонепроницаемую пленку, обеспечивающую полную гидратацию бетона. Может применяться для большинства бетонных конструкций, а также упрочнителей бетонной поверхности (топпингов).

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется как высококачественное средство от быстрого испарения воды в бетонных конструкциях:

- бетонные плиты, полы с упрочненным верхним слоем;
- бетонные дороги;
- бетонные стены и потолки;
- различные конструкции и работы, выполненные цементсодержащими материалами, когда требуется полная задержка воды для гидратации цемента, а также повышение защитных свойств бетонных конструкций.

РАСХОД

Расход Sealco CUA-211 составляет 100-150 г/м².

УПАКОВКА

Sealco CUA-211 выпускается в герметичных ведрах канистрах по 30 л.

Таблица 1 Технические характеристики:

Показатель	Значение
Внешний вид	Низковязкая жидкость слабо-желтого цвета
Плотность	0,90 г/см ³ .
Условная вязкость	10-15 с
Время высыхания	Не более 2 ч

НАНЕСЕНИЕ

Минимальная температура окружающей среды +10°C. Максимальная температура окружающей среды + 30°C. Максимальная относительная влажность воздуха 80%.

Наносить равномерно на поверхность с помощью распылителя, кисти или валика (кроме поролонового) на влажную поверхность, но на поверхности не должно быть свободной пленки воды (луж). Во избежание повреждения поверхности пола наносить только после набора бетоном достаточной прочности. Наиболее рекомендуемый способ нанесения – безвоздушное распыление, при этом распылитель должен располагаться в 30-50 см от напыляемой поверхности. Расход материала зависит от шероховатости и пористости основания и составляет 100-150 мл/м². Инструмент очищается ацетоном немедленно после использования (не дожидаясь высыхания материала). После отверждения инструмент очищается механически.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Разрешается транспортировка всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта. Условия и срок хранения заводской таре при температуре от +5°C до + 20°C в течение 6 месяцев с даты изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы. Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты. При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. В жидкой фазе материал загрязняет воду. Не выливать в воду или на почву. Уничтожить согласно местному законодательству. После полного высыхания годится для постоянного или временного контакта с водой.



ООО «Компонент», 455000, РФ. Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 12
ИНН/КПП 7456033140/745601001, ОГРН 1167456110315
Тел./Факс: +7 (3519) 455679; www.sealco.ru
